

SKATEMASTER

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO SKATEMASTER

2. FABRICANTE

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P. 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS:

El sistema de recubrimiento SkateMaster es un sistema de emulsión 100% acrílico que consiste en una o dos capas de Acrylic Resurfacer y dos capas de recubrimiento SkateMaster.

Colores: Forest Green, *Light Green, Dark Green, Beige, Brown, *Red, Maroon, Gray, Blue, Tournament Purple, Lt. Blue, *Dove Gray, *Ice Blue, y *Sandstone.

Usos Básicos: El sistema SkateMaster puede aplicarse a cualquier pavimento de asfalto o concreto donde se desee jugar Hockey en línea. SkateMaster también se puede usar como una superficie duradera para áreas de deportes multiusos.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie del pavimento debe limpiarse completamente de polvo, suciedad y residuos. La reparación de las grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben estar niveladas y lisas en las superficies contiguas.

Las nuevas superficies de asfalto deben curar de 14 a 30 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto nuevas deben curar 28 días antes de la aplicación.

Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba media o textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido y límpiela completamente con escobas y agua o agua a presión. Permita que la losa de concreto se seque completamente y aplique SportMaster Acrylic Adhesion Promoter a una proporción de 200-300 pies cuadrados por galón. Permita que el sellador de concreto se seque completamente antes de aplicar recubrimientos sucesivos.

5. PROCEDIMIENTOS DE MEZCLADO:

Mezcle los materiales de manera uniforme y consistencia uniforme.

Neutral Acrylic Resurfacer 55 galones.
 ColorPlus Pigment Dispersion 3 galones.
 Arena de sílice (malla 70 o más fina) 800 lbs.
 Agua 33 galones.

SkateMaster está listo para usar. No diluir

Neutral SkateMaster 55 galones.
 Pigmento ColorPlus 4 galones.
 Neutral SkateMaster 30 galones.
 Pigmento ColorPlus 2 galones.
Hasta 7 lbs. por galón de arena (malla 80-100) se puede agregar a SkateMaster, si se desea textura en un campo polivalente.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Resurfacer acrílico:

Tipo..... Emulsión acrílica
 Libras por galón a 77 ° F 8.5 ± .5
 % De Volatilidad 27.5 ± 5.0
 Olor..... Ligero a Amonia
 Inflamabilidad No es inflamable
 Punto de fusión..... Ninguno
 El período de conservación..... 1 año

SkateMaster:

Tipo..... Emulsión acrílica
 Libras por galón a 77 ° F 8.5
 Inflamabilidad No es inflamable
 Color..... Varios
 El período de conservación..... 1 año

ESPECIFICACIONES

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.
 CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**

SKATEMASTER

6. APLICACIÓN:

Aplique 1 o 2 capas de acrílico Resurfacer (dependiendo de la porosidad del pavimento) seguido de 2 abrigos de SkateMaster. Permitir materiales para secar completamente entre capas.

7. IMPORTANTE:

Las temperaturas deben ser superiores a 50 ° F tanto durante la aplicación como durante un período de al menos 24 horas después de la aplicación.

8. COBERTURA:

Los cálculos de rendimiento se basan en galones no diluidos de Acrylic Resurfacer. SkateMaster está listo para usar sin dilución.

- Resurfacer acrílico: .07 a .09 galones por yarda cuadrada por mano. (Basado en material no diluido)
- SkateMaster: .06 a .08 galones por yarda cuadrada por mano. (Basado en material listo para usar)

9. TIEMPO DE SECADO:

Permita que cada capa de material se seque completamente antes de aplicar abrigos sucesivos. Permita que el revestimiento se seque durante 48 horas antes de patinar.

10. PRECAUCIONES:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No lo tomes internamente Si se ingiere, llame a un médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua durante 15 minutos y llame a un médico. Cuando no esté en uso, mantenga los contenedores bien cerrados y en posición vertical para evitar fugas.

11. GARANTÍA

Viáker garantiza que SKATEMASTER cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos en la Información de Producto.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición de este, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

12. MANTENIMIENTO:

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

13. SERVICIOS TÉCNICOS:

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

R-01-12-14

*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**