

COLORPAVE® HD TINT

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ColorPave HD Tint es una dispersión de pigmento a base de agua altamente concentrada diseñada como un colorante que se agrega a ColorPave Neutral Base o ColorPave HD 500 Neutral Base.

Usos básicos: ColorPave HD Tint se agrega a ColorPave Neutral Base o ColorPave HD 500 Neutral Base para lograr el color deseado.

Composición: ColorPave HD Tint está compuesto de pigmentos especiales, surfactantes, dispersantes, agentes de suspensión y agua.

Tamaños: ColorPave HD Tint está disponible en botellas de 473 ml y cubetas de un galón.

Color: Disponible en Forest Green, Light Green, Dark Green, Beige, Brown, Red, Maroon, Gray, y Blue.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Cubetas de 5 galones: agregue una botella de ColorPave HD Tint a una cubeta de 5 galones de ColorPave Neutral o HD 500. Mezclar bien hasta que el tinte esté completamente disperso en el ColorPave Neutral o HD 500. Si es necesario, se puede agregar una pequeña cantidad de agua para facilitar la aplicación.

Se recomiendan dos capas para un rendimiento óptimo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Clasificación	Pigmento base agua
Color	Varios disponibles
ASTM D2369 Sólidos Totales en Peso	60% Mínimo
ASTM D1475 Peso por galón	15.00 - 15.5 lbs
ASTM D562 Viscosidad (Unidades Krebs)	75 - 95
ASTM D1210 Finura de dispersión del pigmento 7 – 8	
(Escala Hegman)	

APLICACIÓN

Aplicar con una escobilla de goma suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.

Se debe limpiar la superficie de todo polvo, suciedad y escombros, incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un aparato para lavar a alta presión. La reparación de defectos de la superficie del pavimento, las depresiones y las grietas se deben reparar antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser al ras y lisas a las superficies adyacentes.

IMPORTANTE

Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50°F [10°C] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se usa

Las nuevas superficies de asfalto se deben curar de 14 a 28 días antes de la aplicación. Se recomienda que cualquier superficie de asfalto sin recubrimiento reciba una o más capas de Acrylic Resurfacer según lo requiera la rugosidad y la porosidad de la superficie para proporcionar un recubrimiento suave y denso para la aplicación de texturas de color y acabados.

Las nuevas superficies de concreto deben curarse 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba mediana o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico y aplique Acrylic Adhesion Promoter antes del recubrimiento de color.

RENDIMIENTO

Por lo general, un galón de ColorPave HD Tint o ColorPave HD 500 cubrirá aproximadamente 60 a 70 pies cuadrados (6.7 a 7.8 yardas cuadradas) por capa.

TIEMPO DE SECADO

El tiempo aproximado de secado a condiciones ambientales normales (23°C y 50% de H.R) es de 60 a 90 minutos. Menores temperaturas o valores de humedad relativa más altos prolongarán los tiempos de secado.

DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de SELLADORES QR y puede ser enviado a cualquier parte del sureste de la República Mexicana. SELLADORES QR cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA

SELLADORES QR garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen

MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS

SELLADORES QR ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de SELLADORES QR visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21 CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

ventas@selladoresqr.com.mx www.selladoresqr.com.mx

Tel: **(998) 416 0683 (998) 416 0684**



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, substitutos ó elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO